PAT-NO:

JP405226675A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05226675 A

TITLE:

MANUFACTURE OF PRESSURE SENSOR

PUBN-DATE:

September 3, 1993

INVENTOR-INFORMATION: NAME SHIBAOKA, SADAO YAMAMOTO, NORITOSHI OGAWA, MASAYUKI ASAMI, HAJIME

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

CHICHIBU CEMENT CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP04058932

APPL-DATE: February 12, 1992

INT-CL (IPC): H01L029/84, H01L021/78

US-CL-CURRENT: 257/419

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve reliability and yield of a pressure sensor utilizing semiconductors.

CONSTITUTION: In a semiconductor device where a metal wiring layer, namely an oxide film 2 is provided on a silicon substrate 1 and a glass base seat 5 is joined with the silicon substrate, cutting is made up to the glass base seat along a scribe line for the semiconductor device to attach a protection film 4

thereto. Thereafter, the remaining part of the glass base seat is cut along the scribe line.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-226675

技術表示箇所

(43)公開日 平成5年(1993)9月3日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

H 0 1 L 29/84

Z 8518-4M

21/78

Q 8617-4M

L 8617-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平4-58932

(71)出願人 000210698

FΙ

(22)出顧日

平成 4年(1992) 2月12日

秩父セメント株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番6号 日

本工業俱楽部内

(72)発明者 柴岡 貞男

埼玉県龍谷市大字三ケ尻5310番地 秩父セメント株式会社ファインセラミックス本部

内

(72)発明者 山本 典俊

埼玉県熊谷市大字三ケ尻5310番地 秋父セメント株式会社ファインセラミックス本部

内

(74)代理人 弁理士 石井 紀男

最終頁に続く


(54)【発明の名称】 圧力センサの製造方法


(57)【要約】

(修正有)

【目的】 半導体を用いた圧力センサにおいて、信頼性 を向上し、かつ歩留りを向上させるようにする。

【構成】 シリコン基板1上に金属配線層である酸化膜2を設け、かつ前記シリコン基板にガラス台座5を接合した半導体装置において、前記半導体装置に対してスクライブラインに沿ってガラス台座内にまでカットして保護膜4を付着した後、前記スクライブラインに沿ってガラスの台座の残余をカットするようにした。







1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン基板上に絶縁層である酸化膜と 金属配線層を設け、かつ前記シリコン基板にガラス台座 を接合した半導体装置において、前記半導体装置に対し てスクライブラインに沿ってガラス台座内にまでカット して保護膜を付着した後、前記スクライブラインに沿っ てガラスの台座の残余をカットすることを特徴とする圧 力センサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体チップを用いた圧 力センサの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】圧力センサには半導体チップを用いたも のがあり、この種の半導体チップは保護膜で覆って、素 子の安定化をはかっている。 図2は従来の製造方法を示 す図であり、これによって概要を説明する。先ず、(a) はシリコン基板1に酸化膜2と金属配線層3を形成した 状態を示し、(b) ではこれらの上部をパッシベーション 膜4にて覆い、(c) ではその下部にガラス台座5を接合 20 し、しかる後、(d) で切断 (ダイシング) して各チップ 個々を分離して1個のチップを構成したものである。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来方法によれ ば、(d) に示されるようにダイシングした後の半導体チ ップは、その側面においてシリコン表面が露出した状態 になっている。したがってこれらの素子を用いてアセン ブリーしようとすれば、チップのかけが生じたり、ある いは不純物がここより進入したりして、チップの電気的 特性を劣化させたり、表面リーク電流等により誤動作の 30 発生等の原因となっていた。本発明は上記事情に鑑みて なされたものであり、圧力センサの信頼性の向上及び歩 留りの向上を可能とする圧力センサの製造方法を提供す ることを目的としている。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、木発明はシリコン基板上に金属配線層である酸化膜 を設け、かつ前記シリコン基板にガラス台座を接合した 半導体装置におて、前記半導体装置に対してスクライブ ラインに沿ってガラス台座内にまでカットして保護膜を 40 4 パッシベーション膜 付着した後、前記スクライブラインに沿ってガラスの台

座の残余をカットするようにした。

【作用】スクライブ領域を確保するとき、ガラス基台の 内部にまで入ってカットし、かつその後に保護膜を設け た後、スクライブラインに沿ってガラス台座の残余部を カットするため、シリコン基板が露出することがない。 [0005]

【実施例】以下図面を参照して実施例を説明する。図1 は本発明による圧力センサの製造方法を示す一実施例の 構成図である。図1(a) は圧力センサのウェハー工程を 10 終了したウェハーの断面図であり、従来例の図2(a) に 対応する。図1(b) は図1(a) の状態にあるウェハーの 裏面にガラス台座4を接合し、図1(c)ではスクライブ ラインに沿ってガラスの台座の内部にまで完全にカット する。この段階ではチップはガラス台座により支持され ているため、各チップがばらばらになることはない。そ の後図1(d) に示されるように表面全面に例えば窒化膜 3をCVDにて堆積する。最後にスクライブラインに残 っているガラス台座をカットし、各チップに分解する (図1(e))。

[0006]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によればガ ラス台座の上部にシリコン基板を接合した後、ガラス台 座内にまでスクライブラインに沿ってカットし、保護膜 にてスクライブ領域を覆い、しかる後スクライブライン に沿ってガラス台座の残部をカットするようにしたの で、極めて簡単に圧力センサを製造できる。又、組立工 程でのチップの保護により、組立歩留りを向上させるこ とができる。更にチップのシリコン表面が完全に覆われ て露出している部分がないため、不純物の進入を完全に 抑えることができ、その結果、信頼性の向上が見込まれ


【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による圧力センサの製造方法を説明する ための一実施例の工程図。

【図2】従来方法を説明する図。

【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 2 酸化膜
- 3 金属配線層
- - 5 ガラス基台



フロントページの続き

(72)発明者 小川 正之

埼玉県熊谷市大字三ケ尻5310番地 秩父セメント株式会社ファインセラミックス本部内

(72) 発明者 浅見 祖

埼玉県熊谷市大字三ケ尻5310番地 秩父セメント株式会社ファインセラミックス本部内